

SCHEDA **TECNICA 07**

## RASATURA DI BASE



Il prodotto può essere pigmentato.

### Descrizione del prodotto

"Fondo rasante" fino, a base di calce per rasature di superfici che presentano piccoli avvallamenti e sconnessioni.

### Campo d'impiego

Rasature lisce per interni.

### Caratteristiche del prodotto

RASATURA DI BASE è un rasante a base di calce la cui particolare composizione permette di ottenere rasature lisce, di spessore fino variabile, senza cavillature. Ottimo come fondo per Grassello Lucido, Sale e Pepe, Murano.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l' Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a RASATURA DI BASE applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Rasatura di base
Composizione	Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	pasta densa
Colore	bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 0÷5%)
Resa per strato	ca. 1,8 - 2,2 m <sup>2</sup> /Kg
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 4 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,65 Kg/l
Confezione	Contenitori da 25 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

## **RASATURA DI BASE**

---

### **Ciclo e modalità applicative**

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO.
- Applicazione con frattazzo inox.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani. E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
- Temperatura di applicazione 5°- 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

### **Note**

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

**Data di emissione 01.04.2004**

**Data di revisione 1 27.05.2016**

### **BeriCalce ITALIA**

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

**bericalce.com**