

SCHEDA **TECNICA 04**

GRASSELLO LUCIDO "SALE&PEPE"



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Pasta di "Grassello Lucido" miscelata con finissime cariche micacee e marmoree accuratamente selezionate per finiture ad effetto Stucco Veneziano rasato/puntinato.

Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio ad effetto puntinato ad elevata lucentezza per interni.

Caratteristiche del prodotto

Il GRASSELLO LUCIDO "SALE&PEPE" già noto come "Rasatura a calce" viene qui riproposto in una nuova chiave di lettura giovane e moderna. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a GRASSELLO LUCIDO "SALE&PEPE" applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici

Nome	Grassello Lucido "Sale&Pepe"
Composizione	Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), graniglia di marmo, micca ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Pasta di elevata densità
Colore	Bianco naturale puntinato
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 0÷5%)
Resa per strato	ca. 3 - 4 m ² /Kg
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,45 Kg/l
Confezione	Contenitori da 7,5 - 22,5 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

GRASSELLO LUCIDO "SALE&PEPE"

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Applicazione con frattazzo inox.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Il prodotto si applica in 2 mani su fondo molto liscio (rasatura di base).
La prima mano di GRASSELLO LUCIDO "SALE&PEPE" va stesa morbida, lasciandolo asciugare completamente il prodotto per almeno 4 ore. La seconda mano verrà stesa molto liscia e, al suo giusto grado di asciugatura, si provvederà a lucidare il prodotto. Il grado di lucentezza voluto verrà definito da un ulteriore passaggio con frattazzo e/o appositi attrezzi.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria.
Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com