

SCHEDA **TECNICA 06**

MURANO SILVER/GOLD/BRONZE



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

"Finissimo Grassello in pasta" per prestigiose finiture satinato-semilucide ad effetto Stucco Veneziano con riflessi cangianti.

Campo d'impiego

Il prodotto di finezza superiore è mirato a prestigiose decorazioni d'interni, la sua caratteristica primaria risiede nel particolare riflesso che si può ammirare nella sua finitura satinata/semi-lucida.

Caratteristiche del prodotto

MURANO è un prodotto decorativo prestigioso composto da finissimo grassello di calce microfiltrato, accuratamente miscelato ad una serie di prestigiosi polveri cangianti dall'effetto argenteo, dorato e bronzeo. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

L'accurata miscelazione con micromarmi selezionati produce uno stucco in pasta, pronto all'uso, che permette un'ampia gamma di metodi applicativi tali da soddisfare anche le più sofisticate esigenze decorative.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a MURANO applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici.

Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Murano
Composizione	Grassello di calce di qualità magnesiaca stagionato con micro marmi e miche
Aspetto	Pasta di elevata densità
Colore	Argento, Oro, Bronzo
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua max. 5%)
Resa per strato	ca. 5 - 6 m²/Kg
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,3 Kg/l
Confezione	Contenitori da 7,5 - 20 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

MURANO SILVER/GOLD/BRONZE

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Applicazione con frattazzo inox.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Il prodotto va applicato in 2 mani. A stesura avvenuta il grado di lucentezza voluto verrà definito da un ulteriore passaggio con spatola e/o appositi panni. Si consiglia di non applicare più di 2 mani di prodotto entro le 12 ore per permettere al prodotto di asciugarsi correttamente.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com