

SCHEDA **TECNICA 11**

## MARMORINO MATT 600



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

### Descrizione del prodotto

"Pasta di grassello" con selezionate polveri e graniglie di marmo bianche (600 micron) per finiture lisce ad effetto Marmorino Veneziano opaco/semi satin - spessore medio.

### Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio a spessore medio ad effetto opaco per interni ed esterni.

### Caratteristiche del prodotto

MARMORINO MATT 600 è una finitura a spessore per interni ed esterni che permette di ottenere, con più applicazioni, il tradizionale effetto del Marmorino Veneziano ad effetto opaco. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

La sua accurata formulazione rende il prodotto morbido e di facile applicazione.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l' Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a MARMORINO MATT 600 applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

<b>Dati tecnici</b>	
Nome	<b>MARMORINO MATT 600</b>
Composizione	<b>Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%</b>
Aspetto	<b>Pasta densa</b>
Colore	<b>Bianco naturale</b>
Diluizione	<b>Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua max. 5%)</b>
Resa per strato	<b>ca. 1,2 - 1,6 m<sup>2</sup> /Kg</b>
PH	<b>13</b>
Permeabilità al vapore	<b>SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)</b>
Assorbimento d'acqua	<b>w ~ 0,3 Kg / (m<sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)</b>
Classe di appartenenza VOC	<b>VOC 4 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l</b>
Peso specifico	<b>1,75 Kg/l</b>
Confezione	<b>Contenitori da 7,5 - 25 Kg</b>
Stoccaggio	<b>Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C</b>
Avvertenze	<b>Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione</b>

# MARMORINO MATT 600

---

## Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO di Bericalce.
  - Applicazione con frattazzo inox.
  - Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
  - Il prodotto va applicato in 2 o più mani. A stesura avvenuta il grado di lisciatura verrà definito da ulteriori passaggi con frattazzo e/o appositi attrezzi. Si consiglia di applicare una prima mano e lasciare asciugare per almeno 4 ore tale da garantire una corretta aderenza al supporto.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.

In esterno il prodotto è garantito solo se applicato su fondo specifico INTONACHINO CLASSICO.

- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
  - Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria.
- Questo processo può durare molti mesi.

## Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

**Data di emissione 01.04.2004**

**Data di revisione 1 27.05.2016**

## BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

**bericalce.com**