



MARMORINO MATT 600 "MADREPERLA"

Descrizione del prodotto

MARMORINO MATT 600 "MADREPERLA" miscelato con selezionate graniglie di madreperla australiana per finiture decorative di prestigio - spessore medio.

Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio a spessore medio ad effetto opaco per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

MARMORINO MATT 600 "MADREPERLA" finitura a spessore per interni ed esterni che permette di ottenere, con più applicazioni, il tradizionale effetto del Marmorino Veneziano ad effetto opaco. Caratteristica saliente sono i granelli macinati di madreperla che danno al prodotto finito una puntinatura brillante naturale. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

La sua accurata formulazione rende il prodotto morbido e di facile applicazione.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a MARMORINO MATT 600 "MADREPERLA" applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Marmorino Matt 600 "Madreperla"
Composizione	Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua max. 5%)
Resa per strato	ca. 1,2 - 1,6 m ² /Kg
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 4 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,75 Kg/l
Confezione	Contenitori da 7,5 - 25 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	"Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione"

MARMORINO MATT 600 "MADREPERLA"

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO di Bericalce.
- Applicazione con frattazzo inox.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani. A stesura avvenuta il grado di lisciatura verrà definito da ulteriori passaggi con frattazzo e/o appositi attrezzi. Si consiglia di applicare una prima mano e lasciare asciugare per almeno 4 ore tale da garantire una corretta aderenza al supporto.

E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.

In esterno il prodotto è garantito solo se applicato su fondo specifico INTONACHINO CLASSICO.

- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com