



TRAVERTINO ROMANO POWDER

Descrizione del prodotto

"Composto in polvere" di selezionate polveri di marmo bianche e leganti idraulici per prestigiose finiture effetto pietra travertino.

Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio a spessore medio ad effetto opaco per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

TRAVERTINO ROMANO POWDER finitura a spessore per interni ed esterni che permette di ottenere, con una applicazione, il tradizionale effetto della pietra travertino. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

L'accurata composizione del prodotto, miscelato in acqua, crea un moderno stucco in pasta che permette comunque un'ampia gamma di metodi applicativi tali da creare svariate finiture simili alla pietra antica.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a TRAVERTINO ROMANO POWDER applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Travertino Romano Powder
Composizione	Calce e leganti idraulici , polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco naturale
Diluizione	In acqua 43%
Resa per strato	ca. 1,2 - 1,6 m ² /kg
PH	13 in soluzione acquosa
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,05 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,4 kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Contenitori da 18 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	"Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione"

TRAVERTINO ROMANO POWDER

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO di Bericalce.
- Applicazione con frattazzo inox/plastica, utensili decorativi.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Dopo l'applicazione di una mano di prodotto procedere con il frattazzo inox/ plastica e con gli attrezzi decorativi a creare i primi effetti desiderati.
- Quando il prodotto è asciutto al tatto, si procede con ulteriori passaggi con il frattazzo inox tale da creare zone più lisce in contrasto con le zone più ruvide.
- Ad asciugatura quasi completa si procederà a lisciare ulteriormente con il frattazzo inox ed a uniformare l'aspetto finale della superficie.
- Per valorizzare ulteriormente il prodotto, si eseguono velature decorative.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.

In esterno il prodotto è garantito solo se applicato su fondo specifico INTONACHINO CLASSICO.

- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
 - Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria.
- Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel. (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com