



SCHEDA **TECNICA 19**

MARMORINO FLOOR

Descrizione del prodotto

Composto in polvere di selezionate polveri di marmo e leganti idraulici da mescolare con apposita resina per pavimenti come finitura liscia.

Campo d'impiego

Finitura liscia per pavimenti (Ciclo Marmorino Floor).

Caratteristiche del prodotto

MARMORINO FLOOR è una finitura liscia ad effetto Marmorino Veneziano molto resistente e resiliente appositamente studiato come rifinitura calpestabile.

Pur essendo un prodotto molto resistente la sua composizione naturale rende il prodotto esclusivo per ambienti living. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a MARMORINO FLOOR applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Marmorino Floor
Composizione	Calce e leganti idraulici , polvere di marmo ed additivi per un valore inferiore al 2%
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Con resina "Hard Mix Floor" ca. al 33%
Resa per strato	ca. 1,8 - 2,2 m² /kg
PH	13 in soluzione acquosa
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,01 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,005 kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Contenitori da 15 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	"Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione"

MARMORINO FLOOR

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con INTONACHINO FLOOR di Bericalce.
- Applicazione con frattazzo inox.

Mescolare il prodotto solo con apposita resina ed eventuale colorante fino ad ottenere un impasto omogeneo senza grumi.

• Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.

• Il prodotto va applicato in 2 mani su fondo INTONACHINO FLOOR. A stesura avvenuta il grado di satinatura verrà definito da un ulteriore passaggio con frattazzo inox. Si consiglia di applicare una prima mano e lasciare asciugare al 60% prima di applicare quella finale, tale da garantire una corretta aderenza al supporto.

E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.

• Temperatura di applicazione 5° - 35°C

• Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria.

Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 27.05.2016

Data di revisione 1 05.02.2021

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com