



SCHEDA **TECNICA 20**

INTONACHINO FLOOR

Descrizione del prodotto

Composto di selezionate polveri, graniglie di marmo e leganti idraulici da mescolare con apposita resina per pavimenti come fondo a spessore.

Campo d'impiego

Fondo di base per pavimenti (Ciclo Marmorino Floor).

Caratteristiche del prodotto

INTONACHINO FLOOR è un fondo rasante a spessore molto resistente e resiliente appositamente studiato come base di contatto ad altissima aderenza, la sua natura granulare, inoltre, accoglie in modo compatto le successive applicazioni del ciclo MARMORINO FLOOR. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a INTONACHINO FLOOR applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Intonachino Floor
Composizione	Calce e leganti idraulici , graniglie di marmo ed additivi per un valore inferiore al 2%
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Con resina "Hard Mix Floor" ca. al 33%
Resa per strato	ca. 0,7 - 1 m ² /Kg
PH	13 in soluzione acquosa
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,01 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,005 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Contenitori da 15 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	"Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione"

INTONACHINO FLOOR

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, HARD GRIP GRANULAR o SMOOTH, oppure SOLID GRIP di BeriCalce.

- Applicazione con frattazzo inox/plastica.

Mescolare il prodotto solo con apposita resina ed eventuale colorante fino ad ottenere un impasto omogeneo senza grumi.

- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.

- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.

- Una volta applicato il prodotto livellare e fratazzare la superficie con frattazzo di plastica.

- Temperatura di applicazione 5° - 35°C

- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria.

Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 27.05.2016

Data di revisione 1 05.02.2021

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com