BeriCalce

Luxury&
LIME
La tradizione del futuro

SCHEDA **TECNICA 32**

Adatto all'utilizzo in esterno.

Il prodotto può essere pigmentato.

ISOLANTE ANCORANTE BERICO

Descrizione del prodotto
"Fondo ancorante granulare" in soluzione densa da applicare a pennello o rullo a base di resina acrilica e microgranuli di marmo (300 micron).

Campo d'impiego
Primer micro-granulare per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto
ISOLANTE ANCORANTE BERICO è un fondo innovativo, appositamente studiato per superfici che necessitano di una condizione di forte ancoraggio. Il prodotto offre condizioni ideali per garantire un solido aggancio a spatolati o marmorini su superfici lisce o già trattate con tali materiali. L'Isolante Ancorante Berico è particolarmente denso, una volta diluito rimane tixotropico e non cola; le microgranigliе rimangono omogeneamente distribuite nell'impasto ottenendo un'applicazione uniforme sulla superficie.
Il suo aspetto finale risulterà particolarmente ruvido e di un colore leggermente bianco. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

	Dati tecnici
Nome	Isolante Ancorante Berico
Composizione	Resine acriliche miscelate con microgranigliе marmoree da 250 micron
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco
Diluizione	In acqua 10 - 40%
Resa per strato	ca. 4 - 6 m^2 /Kg
PH	9,5
Classe di appartenenza	VOC 5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,4 Kg/lt
Confezione	Contenitori da 5 - 15 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

SCHEDA **TECNICA 32**

ISOLANTE ANCORANTE BERICO

Ciclo e modalità applicative

• Il prodotto va applicato in 1 mano.
• Preparare la superficie:
- controllare che le vecchie pitture siano aderenti, pulite ed asciutte, eventualmente rimuovere parti inconsistenti
- eliminare tracce di oli e grassi
- livellare eventuali irregolarità del fondo
- consolidare e stuccare eventuali crepe o fori.

b) L'Isolante Ancorante Berico va diluito in acqua e miscelato accuratamente:
- applicare una o più mani di isolante in base alle esigenze aplicative
- per supporti particolarmente porosi applicare il prodotto più concentrato
- proteggere dalla pioggia
- verificare che l'isolante sia completamente consolidato e che abbia ottemperato la sua funzione.

c) Procedere con le applicazioni successive a distanza minima di 24 ore.
• Temperatura di applicazione 10° - 35°C
• Non applicare il prodotto a su superfici bagnate ne su superfici metalliche.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce ITALIA
Via Odorico da Pordenone, 18
36100 Vicenza - ITALIA
Tel. (+39) 0444 929102
Fax (+39) 0444 929102
Skype: bericalce
info@bericalce.com

bericalce.com