

SCHEDA **TECNICA 36**

SPATULA WAX

Descrizione del prodotto

Cera in pasta ad alta idrorepellenza, a base solvente, che funge da protezione e da lucidante per tutte le finiture a base di Grassello di Calce, Stucchi Veneziani, Marmorini, Cocciopesto, Spatolati.

Campo d'impiego

Protezione e conservazione di finiture decorative di alto prestigio.

Caratteristiche del prodotto

SPATULA WAX si fissa superficialmente con tenacia conferendo alla superficie trattata un alto grado di idrorepellenza e resistenza allo sporco.

Lo strato applicato protegge il supporto dalle macchie e facilita la manutenzione.

Dati tecnici	
Nome	Spatula Wax
Composizione	Cera in pasta
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco neutro trasparente
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 7 - 10 m ² /Kg
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	0,99 Kg/l
Confezione	Contenitori da 2,5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

SPATULA WAX

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con FRATTAZZO INOX.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
- E' importante che i supporti ove applicheremo il prodotto siano consistenti e stabili.
- Non eccedere con gli spessori, durante l'applicazione il prodotto viene asorbito dal supporto lasciando un sottile strato in superficie, eventuali eccessi dovranno essere rimossi.
- Dopo circa 30 minuti e non oltre le 2 ore procedere alla lucidatura con appositi panni oppure a mezzo di un lucidatore con cuffia di lana.
- Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l'effetto decorativo.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C. Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente o in giornate ventose.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel. (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com