



LIBERTY STONE

Descrizione del prodotto

"Pasta di grassello" con selezionate polveri di marmo (800 micron) per prestigiose finiture opache ad effetto pietra travertino - spessore medio.

Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio a spessore medio, ad effetto opaco per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

LIBERTY STONE è una finitura a spessore che permette di ottenere il tradizionale effetto della pietra antica, levigata o spaccata.

Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

L'accurata miscelazione con micromarmi selezionati produce uno stucco in pasta, pronto all'uso, che permette un'ampia gamma di metodi applicativi tali da soddisfare anche le più sofisticate esigenze decorative.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a LIBERTY STONE applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici

Nome	Liberty Stone
Composizione	Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 0÷5%)
Resa per strato	ca. 1,2 m ² /Kg
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,045 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,35 kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Contenitori da 7,5 - 25 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione.

LIBERTY STONE

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE CONSOLIDANTE o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO.
- Applicazione con frattazzo inox.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Dopo l'applicazione di una mano di prodotto procedere con il frattazzo inox/ plastica e con gli attrezzi decorativi a creare i primi effetti desiderati.
- Quando il prodotto è asciutto al tatto, si procede con ulteriori passaggi con il frattazzo inox tale da creare zone più lisce in contrasto con le zone più ruvide.
- Per valorizzare ulteriormente il prodotto, si eseguono velature decorative.
- Ad asciugatura quasi completa si procederà a lisciare ulteriormente con il frattazzo inox ed a uniformare l'aspetto finale della superficie.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 16.07.2015

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com