



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

# INTONACHINO FINE 400

## Descrizione del prodotto

"Pasta di grassello" con selezionate graniglie di marmo (400 micron) per finiture ad effetto Intonachino Veneziano - spessore fino.

## Campo d'impiego

Rivestimento a spessore fino per esterni ed interni.

## Caratteristiche del prodotto

INTONACHINO FINE 400 è una finitura a spessore fino per esterni ed interni ad effetto granulare che permette di ottenere, con più applicazioni, il tradizionale effetto "Tonachino Veneziano" a sfumature chiaro/scure. Il prodotto, proprio per la sua naturalezza si presta ad essere colorato con tinte pastello di tonalità chiara con le tonalità il sistema tintometrico Luxury&Lime. La sua accurata formulazione rende il prodotto applicato molto resistente.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a INTONACHINO FINE 400 applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

| Dati tecnici               |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                       | Intonachino Fine 400                                                                                                        |
| Composizione               | Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), graniglia di marmo ed additivi per un valore inferiore al 5% |
| Aspetto                    | Pasta densa                                                                                                                 |
| Colore                     | Bianco naturale - Bianco                                                                                                    |
| Diluizione                 | Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua max. 5%)                                                                      |
| Resa per strato            | ca. 0,7 - 1 m <sup>2</sup> /Kg                                                                                              |
| PH                         | 13                                                                                                                          |
| Permeabilità al vapore     | SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)                                                                                                    |
| Assorbimento d'acqua       | w ~ 0,3 Kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)                                                                         |
| Classe di appartenenza VOC | VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l                                                  |
| Peso specifico             | 1,75 Kg/l                                                                                                                   |
| Confezione                 | Contenitori da 25 Kg                                                                                                        |
| Stoccaggio                 | Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C                                                                            |
| Avvertenze                 | Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione                                             |

# INTONACHINO FINE 400

---

## Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO di Bericalce.
- Le tinte del sistema tintometrico Luxury&Lime vanno prodotte su base BIANCO NATURALE.
- Il prodotto va applicato con classico frattazzo inox.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Ogni mano di prodotto in tinta va sempre rifinita con frattazzo-spugna nuovo, usando acqua pulita.
- Si consiglia di attendere almeno 12 ore prima di applicare ulteriori mani per evitare ombreggiature troppo marcate.
- Il prodotto va applicato con una modalità uniforme e con tempistiche di ripresa, con frattazzo-spugna, costanti.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

## Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

**Data di emissione 16.07.2015**

**Revisione 2 19.09.2016**

## BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

**bericalce.com**