

SCHEDA **TECNICA 61**

CEROIL



Adatto all'utilizzo in esterno.

Descrizione del prodotto

Cera rinvigoriscente in dispersione acquosa per la protezione di finiture quali per esempio "Dilavato" di BeriCalce

Campo d'impiego

Protettivo e rinvigoriscente per finiture decorative di alto prestigio.

Caratteristiche del prodotto

CEROIL viene impiegato per rendere brillante ed impermeabile le pareti trattate con il decorativo "Dilavato".

Il prodotto è completamente esente da solventi organici.

La sua applicazione rende più solida la superficie ove applicato penetrando nelle porosità conferendo maggiore resistenza agli aggressivi esterni. Le pareti così trattate rimarranno stabili nel tempo senza subire alterazioni cromatiche.

Dati tecnici	
Nome	Ceroil
Composizione	Cera in dispersione acquosa
Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco neutro trasparente
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 7 - 10 m ² /Kg
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Contenuto in solidi	Ca. 13%
Viscosità	8.000 – 10.000 (Brookfield R.P.M. 20, S 04, T 25° C)
Peso specifico	1 Kg/lit
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

CEROIL

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con SPUGNA, PANNINO, TAMPONE, PENNELLO.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Lasciare asciugare la superficie da trattare almeno 24 ore.
- Stendere il prodotto usando un pennello, procedendo circa 1 m2 alla volta, insistendo nella stesura sino a quando la superficie non assorbe più. Rimuovere quindi con un panno o spugna l'eccesso di cera rimasto sulla superficie.
- Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l'effetto decorativo.
- Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi
- Temperatura di applicazione 5°- 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 20.04.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com