



Il prodotto può essere pigmentato.

SCHEDA **TECNICA 75**

PURE VARNISH BICO SATIN 30

Descrizione del prodotto

Vernice poliuretanica bicomponente satinata a base acqua, con un'eccellente trasparenza.

Campo d'impiego

Finitura protettiva per pareti e pavimenti, esposti ad alti livelli di umidità.

Caratteristiche del prodotto

PURE VARNISH BICO SATIN 30 protegge le superfici trattate formando una pellicola impermeabile uniforme e satinata, che possiede le seguenti caratteristiche:

- elevata adesione alla maggior parte dei supporti se asciutti e opportunamente trattati;
- ottima resistenza all'usura e all'incisione;
- ottima flessibilità.

Dati tecnici

Nome	Pure Varnish Bico Satin 30
Composizione	Resina satinata a base acqua per pareti e pavimenti
Aspetto	Liquido lattiginoso
Colore	Trasparente
Catalisi	20% di indurente CTW 78 (catalizzare prima dell'eventuale diluizione in acqua)
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 15-25%)
Resa	ca. 7 - 10 m ² /l
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,05 g/ cm ³
Confezione	Contenitori da 1 - 5 litri
Stoccaggio	Il prodotto rimane inalterato almeno per un anno se tenuto in ambiente chiuso e riparato con temperatura compresa tra i 5 e i 35 °C. Teme il gelo!
Avvertenze	• Aggiungere il catalizzatore sotto agitazione e lasciare riposare almeno 5 minuti • Evitare l'uso di preriscaldatori. • Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. • Usare il prodotto miscelato entro 3 ore. • Non gettare i residui di verniciatura nelle fognature. • Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua.

PURE VARNISH BICO SATIN 30

Ciclo e modalità applicative

- Versare CTW 78 nel PURE VARNISH BICO SATIN 30 e miscelare accuratamente
- Applicazione con rullo o spruzzo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani.
- Applicare la mano successiva dopo l'indurimento della precedente.
- Non applicare al di sotto dei 15 °C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.09.2017

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com