

SCHEDA **TECNICA 76**

CTW 78

Descrizione del prodotto

Indurente isocianico che catalizza Pure Varnish Bico Matt 05 / Satin 30 per formare una pellicola impermeabile uniforme, su pareti e pavimenti esposti ad alti gradi di umidità.

Campo d'impiego

Si usa come catalizzatore nelle vernici bicomponenti, per finiture opache o satinata.

Caratteristiche del prodotto

CTW 78 catalizza le vernici bicomponenti per proteggere le superfici trattate, formando una pellicola impermeabile e uniforme, opaca o satinata, che possiede le seguenti caratteristiche:

- elevata adesione alla maggior parte dei supporti se asciutti e opportunamente trattati;
- ottima resistenza all'usura e all'incisione;
- ottima flessibilità.

Dati tecnici	
Nome	CTW 78
Composizione	Isocianati
Aspetto	Liquido lattiginoso
Colore	Trasparente
Rapporto catalisi	5:1 (ogni 5 litri di vernice bicomponente, è necessario 1 litro di indurente)
Diluizione	Pronto all'uso
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Contenitori da 0,2 - 1 litri
Stoccaggio	Il prodotto rimane inalterato almeno per un anno se tenuto in ambiente chiuso e riparato con temperatura compresa tra i 5 e i 35 °C. Teme il gelo!
Avvertenze	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere il catalizzatore sotto agitazione e lasciare riposare almeno 5 minuti • Evitare l'uso di preriscaldatori. • Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. • Usare il prodotto miscelato entro 3 ore. • Non gettare i residui di verniciatura nelle fognature. • Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua.

CTW 78

Ciclo e modalità applicative

- Versare CTW 78 in Pure Varnish Bico Matt 05 / Satin 30 e miscelare accuratamente.
- Applicazione con spray.
- Il prodotto va applicato in 2 mani.
- Applicare la mano successiva dopo l'indurimento della precedente.
- Non applicare al di sotto dei 15 °C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.09.2017

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com