

SCHEDA **TECNICA 80**

SPATOLATO VENEZIANO METAL



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Finitura metallizzata sintetica composta da finissime polveri di marmo, speciali resine acriliche e cariche metallizzate.

Campo d'impiego

Rivestimento decorativo per interni.

Caratteristiche del prodotto

SPATOLATO VENEZIANO METAL è una finitura decorativa che si presta ad ottenere superfici lisce con effetto metallico. Grazie alla sua particolare miscela assume caratteristiche di facile lavorabilità, permettendo di ottenere l'effetto ed il colore desiderati con sole due mani di applicazione, una riempitiva ed una di rifinitura.

SPATOLATO VENEZIANO METAL è disponibile in 5 colorazioni base, il prodotto è pronto all'uso, ma è comunque diluibile con acqua al bisogno. È un prodotto che, grazie alla sua composizione, lascia traspirare le pareti ove applicato.

Dati tecnici	
Nome	Spatolato Veneziano Metal
Composizione	Composto da finissime polveri di marmo, speciali resine acriliche, e cariche metallizzate
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso (0-5% in acqua)
Resa per strato	ca. 6 - 7 m ² /Kg
PH	8,5
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza	VOC 6 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,25 Kg/l
Confezione	Contenitori da 15 - 5 - 1 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5°÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

SPATOLATO VENEZIANO METAL

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con fratazzo inox.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani.
- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Si consiglia fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Prima di ogni applicazione attendere la completa asciugatura della superficie.
- A stesura avvenuta il grado di finitura verrà definito da un ulteriore passaggio con fratazzo e/o appositi attrezzi.
- Temperatura di applicazione 5°- 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 16.09.2020

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com