

SCHEDA **TECNICA 96**

RASANTE MINERALE FINO CALCEACTIVE

Descrizione del prodotto

Speciale rasante termico fino, con granulometria accuratamente selezionata inferiore a 600 micron, a base di calce idrata, leganti idraulici microsferiche di vetro spugnose e speciali resine applicabile con spatola. Le microsferiche di vetro riducono la conducibilità termica della vostra parete, grazie alle loro proprietà termoisolanti. Inoltre esse sono fonoassorbenti ed ecologiche, realizzate con vetro riciclato. Questo speciale rasante è studiato per riflettere il calore, impedendo la dispersione del flusso termico attraverso la parete determinando bassissimi valori di trasmittanza termica, proteggendo l'ambiente da condensa superficiale, attacchi batterici e muffe.

Campo d'impiego

Rasante minerale per interni.

Caratteristiche del prodotto

RASANTE MINERALE FINO CALCEACTIVE livella in modo ottimale la vostra parete conferendo un aspetto rasato fine molto piacevole alla vista. Per ottenere il massimo risultato termico, antimuffa e anticondensa, si consiglia di rifinire la superficie con due-tre mani di PITTURA ANTICONDENSA IONIZZANTE che ne garantisce un aspetto più rifinito ed elegante. In presenza di muffa, prima di procedere con i cicli applicativi sopra indicati, è necessario trattare la parete con uno speciale sanificante antimuffa (ACTIVE PRIMER IGIENIZZANTE) della linea Bericalce.

Dati tecnici

Nome	Rasante Minerale Fino CalceActive
Composizione	Calce idrata, leganti idraulici, microsferiche di vetro spugnose, resine ed additivi
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco avorio
Diluizione	Acqua 34%
Resa per strato	1 kg per m ² per 2 mm
PH	12,3 (a prodotto diluito)
Permeabilità al vapore	SD > 0,1 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w > 0,1 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0g/l, pitture murali e sottocategorie "L" val.lim UE 2010 30 g/l
Peso specifico	1000 g/l (secco)
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Confezione	Contenitori da 15 - 5 kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

RASANTE MINERALE FINO CALCEACTIVE

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della superficie, controllando che il supporto sia pulito ed asciutto. Eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Se il supporto è contaminato da muffe o alghe, trattare la superficie con sanificante apposito.
- Diluire il prodotto con acqua al 34% prima dell'uso.
- Applicazione in 1 mano con spatola.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 14.11.2019

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com