

SCHEDA **TECNICA 114**

CTW 057

Descrizione del prodotto

Indurente acrilico anti ingiallente per catalizzare Seal Varnish Bico Matt 05 / Satin 30, che forma una pellicola impermeabile uniforme, su ambienti interni esposti ad altissimi gradi di umidità.

Campo d'impiego

Si usa come catalizzatore nelle vernici bicomponenti "Seal Varnish", per finiture opache o satinare.

Caratteristiche del prodotto

CTW 057 catalizza le vernici bicomponenti per proteggere le superfici trattate, formando una pellicola impermeabile e uniforme, opaca o satinata, che possiede le seguenti caratteristiche:

- elevata adesione alla maggior parte dei supporti se asciutti e opportunamente trattati;
- ottima resistenza all'usura e all'incisione;
- ottima flessibilità.

| Dati tecnici | |
|------------------------|---|
| Nome | CTW 057 |
| Composizione | Acrilici |
| Aspetto | Liquido lattiginoso |
| Colore | Trasparente |
| Rapporto catalisi | 5:1 (ogni 5 litri di vernice bicomponente, è necessario 1 litro di indurente) |
| Diluizione | Pronto all'uso |
| Classe di appartenenza | VOC 72 % |
| Confezione | Contenitori da 0,2 litri |
| Stoccaggio | Il prodotto rimane inalterato se tenuto in ambiente chiuso e riparato con temperatura compresa tra i 5 e i 35 °C. Teme il gelo! |
| Avvertenze | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere il catalizzatore sotto agitazione e lasciare riposare almeno 5 minuti • Evitare l'uso di preriscaldatori. • Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. • Usare il prodotto miscelato entro 3 ore. • Non gettare i residui di verniciatura nelle fognature. • Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. |

CTW 057

Ciclo e modalità applicative

- Versare CTW 057 in Seal Varnish Bico Matt 05 / Satin 30 e miscelare accuratamente.
- Applicazione con spray o pennello.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani.
- Applicare la mano successiva dopo l'indurimento della precedente.
- Non applicare al di sotto dei 15 °C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.09.2017

BeriCalce S.r.l.

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com