



INTONACHINO POWDER 500

Descrizione del prodotto

Finitura decorativa in polvere a base di calce, leganti idraulici e selezionate graniglie di marmo (500 micron) per prestigiose finiture ad effetto Intonachino Veneziano, spessore medio-fino.

Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

INTONACHINO POWDER 500 è una finitura per esterni ed interni ad effetto granulare che permette di ottenere, con più applicazioni, il tradizionale effetto "Intonachino Veneziano" a sfumature chiaro/scure.

La sua grana fine-media crea una texture delicata ma materica, per finiture decorative eleganti e naturali.

Il prodotto, proprio per la sua naturalezza si presta ad essere colorato con tinte pastello di tonalità chiara con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a INTONACHINO POWDER 500 applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed privo di odore.

Dati tecnici	
Nome	Intonachino Powder 500
Composizione	Calce e leganti idraulici , graniglie di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco naturale
Diluizione	25% con acqua
Resa per strato	ca. 1,25 kg/m ²
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Contenitori da 20 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione

INTONACHINO POWDER 500

Ciclo e modalità applicative

- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Si consiglia la preparazione della base con primer specifico, come FIX ARENA di Bericalce.
- Mescolare uniformemente il prodotto con acqua pulita.
- Il prodotto va applicato con classico frattazzo inox.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani.
- Ogni mano di prodotto in tinta va sempre rifinita con frattazzo-spugna nuovo, usando acqua pulita.
- Si consiglia di attendere almeno 12 ore prima di applicare ulteriori mani per evitare ombreggiature troppo marcate.
- Il prodotto va applicato con una modalità uniforme e con tempistiche di ripresa, con frattazzo-spugna, costanti.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
- Temperatura di applicazione 5° - 30°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 28.06.2025

Data di revisione1 08.10.2025

BeriCalce S.r.l.

ViaPiave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel1. (+39) 0444 929102

Tel2. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com