



LIVING LAVABILE PER INTERNI EXTRA T.R. Bianco

Descrizione del prodotto

Idropittura lavabile traspirante tixotropica ad altissima copertura e buona resistenza allo sfregamento a secco

Campo d'impiego

Ottima per la pitturazione e decorazione di interni ad intonaco civile, gesso, cartongesso, agglomerati in cemento-amianto, prefabbricati vibro-compresi e stucchi in genere.

Caratteristiche del prodotto

LIVING LAVABILE PER INTERNI EXTRA T.R. BIANCO è un prodotto altamente professionale, di facile uso ed applicazione, per il quale consigliamo un'adeguata preparazione del fondo sul quale verrà utilizzato.

L'ottima qualità dei suoi componenti gli conferiscono un elevato "punto bianco" e consentono di ottenere un'ottima copertura anche con una sola stesura di prodotto.

Compatibile con terre coloranti, ossidi e pigmenti in genere, che abbiano una buona resistenza alla luce.

Dati tecnici	
Nome	LIVING LAVABILE PER INTERNI EXTRA T.R. BIANCO
Composizione	Miscela di carbonati di calcio e carbonato di calcio rivestito di talco, biossido di titanio, legante versatato, in soluzione cellulositica.
Aspetto	Pasta liquida
Colore	Bianco opaco
Diluizione	Con acqua 30/35% (se applicato con spruzzino, 35-40%)
Resa per strato	ca. 0,11 - 0,12 lt/m ² (in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto)
PH	8,5
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 42%
Peso specifico	1,65
Confezione	Contenitori da 15 - 8 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Tempo medio di essiccazione 2 ore al tatto

LIVING LAVABILE PER INTERNI EXTRA T.R. BIANCO

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della superficie controllando che le vecchie pitture siano aderenti. Eventualmente rimuovere parti inconsistenti e consolidare e stuccare eventuali crepe o fori.
- Applicare una o più mani di isolante, in base all'assorbimento.
- Attendere almeno 6 ore che l'isolante sia completamente consolidato e verificare che abbia ottemperato la sua funzione.
- Su supporti particolarmente difficili o per ridurre i tempi di esecuzione, consigliamo di applicare un "Primer" pigmentato.
- Procedere con due mani di pittura a distanza di 5/6 ore una dall'altra.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C.
- Il prodotto può essere facilmente colorato.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2020

Data di revisione3 03.03.2026

BeriCalce S.r.l.

ViaPiave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel1. (+39) 0444 929102

Tel2. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com