



RIVESTIMENTO SINTETICO FINO MM.0,7

Descrizione del prodotto

Rivestimento sintetico per finiture pregiate ad effetto intonachino fino leggermente graffiato.

Campo d'impiego

Rivestimento sintetico murale decorativo per interni e esterni.

Caratteristiche del prodotto

RIVESTIMENTO SINTETICO FINO MM.0,7 è un rivestimento murale sintetico di nuova concezione base acqua, fibrato e additivato anti-alga. Il legante utilizzato in questo prodotto, è una particolare resina stiroil-acrilica appositamente studiata per finiture pregiate di questo genere.

RIVESTIMENTO SINTETICO FINO MM.0,7 trova la sua massima espressione nella composizione che proponiamo: una leggera traspirabilità, una elevata resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, abbinata ad un altissimo potere adesivo lo rendono unico per le coperture di vecchi rivestimenti sintetici, graffiati in genere.

Il campo applicativo comunque è decisamente completo, essendo indicato per applicazioni su intonaci civili, a base cemento o premiscelati.

RIVESTIMENTO SINTETICO FINO MM.0,7 conferisce un buon potere livellante ed uniformante e viene proposto con una attenta granulometria che rende il prodotto applicabile in una unica stesura.

Ha l'aspetto finale di un intonachino fino decisamente raffinato con una leggera graffiatura.

Dati tecnici

Nome	Rivestimento Sintetico Fino mm.0,7
Composizione	Acqua, additivo anti-alga, legante resina stiroil-acrilica
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 2 - 2,5 kg/mq
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,53 ± 1% Kg/l
Confezione	Contenitori da 25 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione

RIVESTIMENTO SINTETICO FINO MM.0,7

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO di Bericalce.
- Le tinte del sistema tintometrico Luxury&Lime vanno prodotte su base BIANCO NATURALE.
- Il prodotto va applicato con classico frattazzo inox.
- Il prodotto va applicato in 1 o 2 mani.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- In caso di contaminazione di muffe o alghe trattare le superfici con ACTIVE, igienizzante antimuffa ad ampio spettro.
- Ogni mano di prodotto in tinta va sempre rifinita con frattazzo-spugna nuovo, usando acqua pulita.
- A distanza di 4-5 ore o comunque a supporto perfettamente asciutto, applicare eventualmente la seconda mano.
- Il prodotto va applicato con una modalità uniforme e con tempistiche di ripresa, con frattazzo-spugna, costanti.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 16.07.2015

BeriCalce S.r.l.

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com