

SCHEDA TECNICA 122

BIOPRIMER GRANULAR

Descrizione del prodotto

Primer granulare (700 micron) a base di argille, sabbie e graniglie di marmo, arricchito con silicati di potassio e resine Biobase. L'attenta selezione granulometrica è appositamente studiata per preparare superfici che necessitano di migliorare la loro condizione di ancoraggio.

Adatto ad essere applicato su molteplici tipologie di fondo, garantisce la presa e l'adesione degli intonaci di finitura di argilla. Regola inoltre in maniera ottimale l'assorbimento, isolando e proteggendo il fondo di base da eccessi di umidità.

Campo d'impiego

Primer granulare per interni.

Caratteristiche del prodotto

L'applicazione di BIOPRIMER GRANULAR offre condizioni ideali per garantire un solido aggrappaggio delle finiture, funzionando da "ponte di aderenza".

Tra i fondi adatti alla sua applicazione si trovano il calcestruzzo, vernici lisce o porose, intonaci di calce e gesso, pannelli in cartongesso o gessofibra, vecchi intonaci anche in resina.

BIOPRIMER GRANULAR è pronto all'uso e va distribuito omogeneamente ottenendo un'applicazione uniforme sulla superficie.

Il suo aspetto finale risulta particolarmente ruvido e di un colore leggermente beige.

Dati tecnici	
Nome	Bioprimer Granular
Composizione	Argille, sabbie e graniglie di marmo, silicati di potassio, resine Biobase
Aspetto	Liquido denso
Colore	Beige
Diluizione	Pronto all'uso. Possibile diluizione 5 - 20% con acqua
Resa per strato	ca. 0,2 lt/m ²
PH	11
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,4 kg/lt
Confezione	Contenitori da 5 - 15 Lt
Stoccaggio	Conservare per almeno un anno in confezioni chiuse in luogo fresco e asciutto con temp. 5° ÷ 30°C. Richiudere bene le confezioni iniziate.
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 24 ore successive all'applicazione

BIOPRIMER GRANULAR

Ciclo e modalità applicative

- Il prodotto va applicato in una mano con un rullo a pelo corto o con un pennello.
- Preparare il fondo controllando che la superficie sia pulita ed asciutta. Eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, consolidare e stuccare eventuali crepe o fori, livellare eventuali irregolarità del fondo. Trattare preventivamente i sottofondi molto sabbiosi con il fissativo ECOBONDER PRIMER di Bericalce. Gli intonaci freschi di gesso, calce o cemento devono avere almeno 10 giorni ed essere asciutti. i fondi fortemente alcalini, come ad es. le superfici fresche in calcestruzzo con pellicola sedimentaria, devono sempre essere neutralizzati.
- Mescolare accuratamente il prodotto puro prima dell'uso; se necessario è possibile aggiungere acqua fino al 5-20%.
- Applicare uno strato abbondante di BIOPRIMER GRANULAR su tutta la superficie con un rullo a pelo corto o con un pennello.
- Verificare che il prodotto sia completamente consolidato e che abbia ottemperato la sua funzione.
- Procedere con le applicazioni dei successivi prodotti solo dopo l'asciugatura completa dell'isolante, a distanza minima di 24 ore.

L'asciugatura dipende da temperatura e umidità dell'aria.

- Temperatura di applicazione 5° - 30°C

Note

L'idoneità di applicazione di tutta la stratigrafia, composta da primer e intonaco, va verificata sulla base di un campione sufficientemente grande.

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 25.06.2024

Data di revisione 2 06.05.2026

Bericalce S.r.l.

Via Piave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com