

SCHEDA TECNICA 123

ECOBONDER PRIMER

Descrizione del prodotto

Fissativo/impregnante a base di silicati di potassio e resine Biobase in dispersione acquosa ad alto potere penetrante. Adatto a consolidare fondi sfarinanti, prima dell'applicazione di primer e intonaci di finitura in argilla.

Campo d'impiego

Fissativo per interni (non applicare in zone a diretto contatto con l'acqua, ad esempio pareti e piatti doccia).

Caratteristiche del prodotto

ECOBONDER PRIMER è un composto di silicato di potassio, in dispersione acquosa, particolarmente indicato per consolidare supporti friabili e polverosi, favorendo una perfetta tenuta alle successive stesure dei primer e delle finiture, lasciando al contempo inalterato la naturale traspirazione dei supporti.

Ottimo per applicazioni su calcestruzzo, intonaco, laterizi, calce, cartongesso, cemento, fibrocemento e vecchie idropitture.

Dati tecnici	
Nome	Ecobonder Primer
Composizione	Silicati di potassio, resine Biobase, acqua, dispersione
Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Diluizione	Pronto all'uso. Possibile diluizione al 10 - 40% con acqua
Resa per strato	ca. 0,17 lt/m ² (diluito)
PH	11
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,1 kg/lt
Confezione	Contenitori da 1 - 5 lt
Stoccaggio	Conservare per almeno un anno in confezioni chiuse in luogo fresco e asciutto con temp. 5° ÷ 30°C. Richiudere bene le confezioni iniziate
Avvertenze	Proteggere fino ad asciugatura

ECOBONDER PRIMER

Ciclo e modalità applicative

- Il prodotto va applicato in 1 o più mani con un rullo a pelo corto o con un pennello (agitare prima dell'uso).
- Preparare il fondo controllando che la superficie sia pulita ed asciutta. Eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, consolidare e stuccare eventuali crepe o fori, livellare eventuali irregolarità del fondo.
- Mescolare accuratamente il prodotto puro prima dell'uso
- Applicare una o più mani di prodotto in base agli assorbimenti.
- Verificare che il fissativo sia completamente consolidato e che abbia ottemperato la sua funzione, prima di procedere con le applicazioni dei successivi prodotti. L'asciugatura dipende da temperatura e umidità dell'aria.
- Temperatura di applicazione 5° - 30°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 25.06.2024

Data di revisione 2 06.05.2026

BeriCalce S.r.l.

Via Piave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com