



Il prodotto può essere pigmentato.

SCHEDA TECNICA 128

CLAY BASE 2000

Descrizione del prodotto

Composto in polvere di selezionate argille naturali, canapulo e sabbie, ideale sia come livellante per ripristino che come finitura per interni ad effetto rasato grezzo.

Sono disponibili additivi decorativi minerali e vegetali come paglia, vetro ciottolo, granulati, sabbie, ecc..., che possono essere annessi per ottenere una moltitudine di effetti. Questi donano tridimensionalità al decorativo, amplificando quella sensazione di calma e tranquillità che già CLAY BASE 2000 riesce a trasmettere grazie alla sua genuina composizione.

Campo d'impiego

Rasante a spessore medio-grosso per interni (non applicare in zone a contatto con acqua).

Caratteristiche del prodotto

CLAY BASE 2000 è un rasante a grana grossa, dall'effetto granulare, di colore beige scuro.

E' idoneo per il ripristino di vecchie facciate, per uniformare supporti minerali eterogenei, intonaci nuovi e/o stagionati, ma può essere utilizzato anche come finitura ad effetto rasato grezzo.

Le materie prime, accuratamente selezionate, conferiscono a CLAY BASE 2000 un altissimo valore ecologico ed elevata qualità.

Il prodotto, oltre ad avere un sua tinta naturale di base, può essere colorato utilizzando i coloranti del sistema tintometrico Bericalce (tinte scure).

CLAY BASE 2000 va miscelato con acqua; con l'aggiunta dell'indurente MINERAL SOLID si ottiene una resistenza ancora più elevata.

La lista degli additivi decorativi minerali e vegetali - Decor Adds - è disponibile separatamente.

Dati tecnici	
Nome	Clay Base 2000
Composizione	Selezionate argille naturali, canapulo, sabbie
Aspetto	Polvere
Colore	Beige scuro
Diluizione	In acqua 20 - 25 %
Resa per strato	ca. 2,60 kg/m ²
PH	11 (già diluito con acqua e indurente Mineral Solid)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Quantità di Mineral Solid	gr. 36 (su 1 kg di polvere di Clay Base 2000)
Confezione	Contenitori da 18 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C. Richiudere bene le confezioni iniziate.
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 24 ore successive all'applicazione

CLAY BASE 2000

Ciclo e modalità applicative

- Preparare il fondo controllando che la superficie sia pulita ed asciutta. Eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, consolidare e stuccare eventuali crepe o fori, livellare eventuali irregolarità del fondo. I fondi fortemente alcalini, come ad es. le superfici fresche in calcestruzzo con pellicola sedimentaria, devono sempre essere neutralizzati.
- Si consiglia di trattare preventivamente i sottofondi molto sabbiosi con il fissativo ECOBONDER PRIMER
- Sulla superficie consolidata si suggerisce di preparare la base con il primer specifico BIOPRIMER GRANULAR per creare un ponte di aderenza necessario a garantire l'adesione dei successivi prodotti.
- Mescolare uniformemente CLAY BASE 2000 con acqua pulita (20 - 25%) utilizzando un trapano o un agitatore con punta a elica. A diluizione completata, si consiglia di aggiungere anche l'indurente MINERAL SOLID di Bericalce (usare gr. 36 di MINERAL SOLID su 1 Kg di polvere CLAY BASE 2000) al fine di rendere il prodotto ancora più resistente.
- Aggiungere a questo punto gli eventuali toner minerali e vegetali, nonché gli eventuali coloranti base acqua.
- Lasciare riposare l'impasto per 30 minuti e poi miscelare nuovamente prima dell'applicazione.
- Prima di iniziare l'applicazione, inumidire la parete di e tamponare con una spugna, per migliorare l'aderenza.
- Procedere alla stesura di CLAY BASE 2000 con frattazzo inox: Il prodotto va applicato in 1 mano abbondante.
- Lasciare riposare la parete per circa 30 minuti.
- Rifinire con un frattazzo in plastica. In generale se si rifinisce l'intonachino quando è ancora abbastanza umido, le superfici rifinite risulteranno più ruvide, mentre se è quasi asciutto, le superfici risulteranno meno ruvide.
- Tempo di lavorazione del prodotto: 24 ore dal momento della diluizione in acqua 1-2 ore se viene aggiunto il prodotto MINERAL SOLID.
- Se usato come finitura decorativa, è possibile proteggere CLAY BASE 2000 applicando sopra il prodotto protettivo NANO SILICA SEALER.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione. Consumi e tempi di asciugatura possono variare in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
- Temperatura di applicazione 5° - 30°C

Note

Essendo il prodotto naturale, non si possono escludere lievi differenze di colore tra lotti di produzione.

L'idoneità di applicazione di tutta la stratigrafia, composta da primer e intonaco, va verificata sulla base di un campione sufficientemente grande.

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 19.07.2024

Data di revisione 2 06.05.2026

Bericalce S.r.l.

Via Piave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com