



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

INTONACHINO MEDIO 500

Descrizione del prodotto

"Pasta di grassello" con selezionate graniglie di marmo (500 micron) per finiture ad effetto Intonachino Veneziano, spessore medio.

Campo d'impiego

Rivestimento a spessore medio per esterni ed interni.

Caratteristiche del prodotto

INTONACHINO MEDIO 500 è una finitura a spessore medio per esterni ed interni ad effetto granulare che permette di ottenere, con più applicazioni, il tradizionale effetto "Intonachino Veneziano" a sfumature chiaro/scure. Il prodotto, proprio per la sua naturalezza si presta ad essere colorato con tinte pastello di tonalità chiara con le tonalità il sistema tintometrico Luxury&Lime. La sua accurata formulazione rende il prodotto applicato molto resistente. Le materie prime naturali accuratamente selezionate favoriscono la naturale traspirabilità delle superfici, contribuendo alla dispersione dell'umidità e limitando la formazione di muffe e batteri. Prodotto non infiammabile e privo di odore.

Dati tecnici

Nome	Intonachino Medio 500
Composizione	Calce in pasta e in polvere, graniglie di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale - Bianco
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 1,35 kg/m ²
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,75 Kg/l
Confezione	Contenitori da 25 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Consultare sezione dedicata a pagina 2

INTONACHINO MEDIO 500

Ciclo e modalità applicative

- Preparare il fondo controllando che la superficie sia pulita ed asciutta. Eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, consolidare e stuccare eventuali crepe o fori, livellare eventuali irregolarità del fondo.
- Se necessario, consolidare la parete utilizzando il prodotto ISOLANTE CONSOLIDANTE ACRILICO.
- Sulla superficie consolidata si suggerisce di preparare la base con il primer specifico FIX ARENA di Bericalce, tramite rullo o pennello.
- Il prodotto INTONACHINO MEDIO 500 va applicato con classico frattazzo inox, in 1 o più mani.
- Ogni mano di prodotto in tinta va sempre rifinita con frattazzo-spugna nuovo, usando acqua pulita.
- Si consiglia di attendere almeno 12 ore prima di applicare ulteriori mani per evitare ombreggiature troppo marcate.
- Il prodotto va applicato con una modalità uniforme e con tempistiche di ripresa, con frattazzo-spugna, costanti.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
- Temperatura di applicazione 5° - 30°C

AVVERTENZE IMPORTANTI PER: "INTONACHINO MEDIO 500"

Questo prodotto a base di calce è composto da leganti minerali e selezionate resine.

L'adesione ai supporti e la resistenza alle intemperie avvengono grazie all'azione combinata dei due.

Mentre la resina si asciuga e "filma" generalmente entro 36 - 48 ore (processo di indurimento della resina), il legante minerale (calce), pur essendo asciutto, non ha assolutamente raggiunto la sua durezza naturale. Questa si ottiene solo attraverso il processo di "carbonatazione", che per spessori variabili tra 0 a 3 mm può richiedere dai 6 ai 12 mesi per risultare completo.

Per questo motivo si consiglia di proteggere le superfici trattate per minimo 2 settimane dall'applicazione, in modo da garantire la polimerizzazione delle resine e un avvio iniziale della carbonatazione della calce.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 30.10.2025

Data di revisione2 22.07.2026

BeriCalce S.r.l.

ViaPiave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel1. (+39) 0444 929102

Tel2. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com