



Il prodotto può essere pigmentato.

SCHEDA TECNICA 142

CLAY WASH

Descrizione del prodotto

Velatura decorativa semitrasparente a base di selezionate argille naturali e polveri di marmo, in soluzione acquosa, per la realizzazione di armoniose finiture per la decorazione di interni.

Campo d'impiego

Decorativo per velature ad effetto opaco per interni (non applicare in zone a contatto con acqua).

Caratteristiche del prodotto

CLAY WASH è una velatura opaca, traspirante e dal carattere naturale, ideale per realizzare effetti decorativi di grande pregio, come raffinate ombreggiature dall'aspetto antico.

Le materie prime, accuratamente selezionate, conferiscono a CLAY WASH un altissimo valore ecologico ed elevata qualità.

Il prodotto può essere personalizzato utilizzando i coloranti del sistema tintometrico di Bericalce.

Dati tecnici	
Nome	Clay Wash
Composizione	Selezionate argille naturali, polveri di marmo, leganti, in soluzione acquosa
Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco/trasparente lattiginoso
Diluizione	Pronto all'uso (diluizione in acqua fino al 50%)
Resa per strato	ca. 0,05 lt/m ²
PH	11
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,2 Kg/lt
Confezione	Contenitori da 5 - 1 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C. Richiudere bene le confezioni iniziate.
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 24 ore successive all'applicazione

CLAY WASH

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con pennello, spugna.
 - Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
 - Il supporto deve essere pulito e asciutto; rimuovere eventuali parti incoerenti o friabili, nonché tracce di olio o grasso. Livellare preventivamente eventuali irregolarità del supporto.
 - Si consiglia di applicare CLAY WASH su finiture decorative completamente asciutte.
 - CLAY WASH è pronto all'uso, facilmente colorabile e può essere diluito in base alle specifiche esigenze decorative. È importante che il materiale presenti la corretta consistenza e diluizione. I consumi e i tempi di asciugatura possono variare in funzione della temperatura e dell'assorbimento del supporto.
- Temperatura di applicazione: 5°C – 30°C.

Note

Essendo il prodotto naturale, non si possono escludere lievi differenze di colore tra lotti di produzione. L'idoneità di applicazione di tutta la stratigrafia, composta da primer e intonaco, va verificata sulla base di un campione sufficientemente grande. La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto. Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 19.07.2024

Data di revisione 2 06.05.2026

BeriCalce S.r.l.

Via Piave, 23
36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA
Tel./Fax (+39) 0444 929102
Tel. (+39) 0444 654919
Skype: bericalce
info@bericalce.com

bericalce.com