



Il prodotto può essere pigmentato.

SCHEDA TECNICA 151

CARRARA 1000

Descrizione del prodotto

Rivestimento minerale in pasta formulato con raffinate calce e selezionati inerti di marmo di Carrara, con granulometria fino a circa 1000 micron, ideale per la realizzazione di eleganti finiture decorative per interni dall'aspetto materico e granulare.

Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio a spessore medio-grosso per interni.

Caratteristiche del prodotto

CARRARA 1000 consente di ottenere finiture decorative per interni ad effetto materico tipo travertino pietra spaccata, caratterizzate da una texture a rilievo e da una superficie dall'aspetto granulare.

La particolare formulazione garantisce un'ottima lavorabilità e permette di realizzare superfici eleganti e compatte, offrendo un'ampia versatilità applicativa.

Il prodotto è fornito in tinta bianco naturale, personalizzabile in una vasta gamma di tonalità che valorizzano la naturale matericità della calce.

Le materie prime naturali accuratamente selezionate favoriscono la naturale traspirabilità delle superfici, contribuendo alla dispersione dell'umidità e limitando la formazione di muffe e batteri.

Dati tecnici

Nome	Carrara 1000
Composizione	Calce in pasta e in polvere, inerti di Carrara ed additivi per un valore inferiore al 5%
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 1,7 kg/m ²
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,045 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,35 kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,8 Kg/l
Confezione	Contenitori da 20 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Consultare sezione dedicata a pagina 2

CARRARA 1000

Ciclo e modalità applicative

- Preparare il fondo controllando che la superficie sia pulita ed asciutta. Eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, consolidare e stuccare eventuali crepe o fori, livellare eventuali irregolarità del fondo.
- Se necessario, consolidare la parete utilizzando il prodotto ISOLANTE CONSOLIDANTE ACRILICO.
- Sulla superficie consolidata si suggerisce di preparare la base con il primer specifico ISOLANTE ANCORANTE BERICO di Bericalce, tramite rullo o pennello.
- In base alle esigenze decorative, applicare una mano di CARRARA 1000 come fondo, tramite frattazzo in acciaio inox o in plastica. Una volta asciutto, applicare una seconda mano di prodotto, che costituirà la finitura, lavorandola con frattazzo ed eventuali utensili decorativi per ottenere gli effetti desiderati.
- Quando il prodotto risulta asciutto al tatto, ripassare la superficie con il frattazzo, creando zone più lisce in contrasto con quelle più materiche.
- Ad asciugatura quasi completa, eseguire un'ulteriore lisciatura con il frattazzo per uniformare l'aspetto finale della superficie.
- Per valorizzare ulteriormente l'effetto decorativo, è possibile completare l'applicazione con velature decorative.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo. Diluire eventualmente con acqua.
- Temperatura di applicazione 5° - 30°C
- Protettivi: CARRARA 1000 può essere rifinito con l'idrofobizzante PROTETTIVO WALL FOBBER SATIN/MATT.

AVVERTENZE IMPORTANTI PER: "CARRARA 1000"

Questo prodotto a base di calce è composto da leganti minerali e selezionate resine.

L'adesione ai supporti e la resistenza alle intemperie avvengono grazie all'azione combinata dei due.

Mentre la resina si asciuga e "filma" generalmente entro 36 - 48 ore (processo di indurimento della resina), il legante minerale (calce), pur essendo asciutto, non ha assolutamente raggiunto la sua durezza naturale. Questa si ottiene solo attraverso il processo di "carbonatazione", che per spessori variabili tra 0 a 3 mm può richiedere dai 6 ai 12 mesi per risultare completo.

Per questo motivo si consiglia di proteggere le superfici trattate per minimo 2 settimane dall'applicazione, in modo da garantire la polimerizzazione delle resine e un avvio iniziale della carbonatazione della calce.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 15.07.2026

Data di revisione1 22.07.2026

Bericalce S.r.l.

ViaPiave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel1. (+39) 0444 929102

Tel2. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com